

# 試験報告書

総数1枚の1

報告書No. 123420004-009  
発行年月日 平成24年8月31日

中央砕石株式会社 御中

住所：大阪府高槻市大字原856-4

株式会社 中研コンサルタント  
大阪技術センター

〒551-0021  
大阪市大正区南恩加島7-1-55  
TEL：(06)7668-2401 FAX：(06)6556-2389  
施工管理課長

西岡憲公



御依頼のありましたコンクリート用砕石粉の試験結果を下記のとおり報告いたします。

## 1. 試料

コンクリート用砕石粉 1検体  
試料名：中央フィラー  
産地：大阪府高槻

## 2. 試験項目

- 湿分
- 密度
- フロー値比
- 活性度指数（材齢28日）
- 150 $\mu$ mふるい残分

## 3. 試験方法

JIS A 5041：2009「コンクリート用砕石粉」の5による。

## 4. 試験結果

試験結果を表-1に示す。

表-1. 砕石粉の試験結果

項目	試料名	中央フィラー		
湿分	[%]	0.33		
密度	[g/cm <sup>3</sup> ]	2.73		
フロー値比	[%]	91		
活性度指数（材齢28日）	[%]	68		
150 $\mu$ mふるい残分	[%]	0.3		

以上